



Certificat Nr.3590  
ISO 9001

Certificat Nr.3815  
ISO 14001

## ® ULEI EMULSIONABIL EMULTECH AB

### 1. GENERALITATI

® EMULTECH tip AB, este un concentrat emulsionabil multifuncțional utilizat la prepararea emulsiei pentru prelucrarea aliajelor cu aluminiu și cu otelurilor aliate.

® EMULTECH tip AB, atunci când este amestecat cu apă formează o emulsie biostabilă pentru prelucrarea metalelor, ce asigură:

- o bună capacitate de racire;
- durabilitate marita a sculelor aschietoare;
- o foarte bună spalare și îndepărțare a spanului sau pulberii rezultate din rectificare;
- protecție antibacteriană și antifungică de lungă durată;
- un nivel optim de lubrificare în zona de taiere;
- foarte bună protecție anticorozivă pentru piese și pentru mașini unele;
- NU CONTINE CLOR., NITRITI și FENOLI.

### 2. DOMENIU DE UTILIZARE

Acest concentrat emulsionabil multifuncțional poate fi folosit pentru o gamă largă de operațiuni: taiere, strunjire, frezare, gaurire, filetare, danturarea (rotilor dintate), chiar anumite tipuri de brosare, etc. De asemenea se poate utiliza în procesul de fabricație a tevilor sudate longitudinal, ca agent de lubrificare și lubrificare/racire la debavurare rapidă a tevilor sudate.

### 3. INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

® EMULTECH tip AB se folosește în urmatoarele concentrații:

1. Operații de rectificare plană și cilindrică – până la 5%;
2. Operații de taiere, strunjire, debavurare, frezare, gaurire, alezare – între 4 la 6%;
3. Prelucrare în otel mediu aliat sau prelucrări mai dificile – între 6 la 8%.

### 4. CONDITII TEHNICE DE CALITATE ST LBX 68

Nr. Crt.	CARACTERISTICI	METODA DE VERIFICARE	VALORI	
			® EMULTECH AB	
			prevazut	typ
	<b>Produsul concentrat</b>	ISO 6743/7-ISO-L-MAB	Lichid uleios de culoare brună	Lichid uleios de culoare brună
I.1	Densitatea la 20°C,	SR EN ISO 3675	0,900-1,05	0,920
I.2	Punct de curgere, max, °C	SR 13552	-15	-16
<b>II. Solutie 5% in apa:</b>				
II.1	Aspect	VIZUAL	laptoasa	laptoasa
II.2	pH	SR EN ISO 10523	8,5-10,0	9,4
II.3	Coroziunea pe otel	(DIN 51360-1 HERBERT TEST)	rezista 0/0-0	rezista 0/0-0
4	Coroziunea pe fontă	(CITROEN TEST)	rezista 0/0-0	rezista 0/0-0

### 3. AMBALARE

Produsul este ambalat în canistre de plastic de 20 litri, butoane metalice de 200 litri.

**4. TERMEN DE GARANTIE** - 6 luni de la data fabricației, cu condiția respectării cerințelor de depozitare și transport.